PARADOR

Vinyl Basic

Produkteigenschaften		Basic 30 Vinyl-Verbund	Basic 50 Vollvinyl	Basic 5.50 Vollvinyl
Format		1207 x 216 x 9,4 mm	1209 x 219 x 5 mm	598 x 294 x 5 mm
Verpackung	**Paket:**	7 Elemente / 1,825 m² / 17,15 Kg	8 Elemente / 2,118 m² / 20,40 Kg	10 Elemente / 1,758 m² / 16,20 Kg
	Palette:	36 Pakete / 65,70 m² / 632,40 Kg	42 Pakete / 88,960 m² / 871,80 Kg	48 Pakete / 84,39 m² / 792,60 Kg

Toleranzen: Anforderung EN 14085		
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,50mm)		≤ 0,30 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)		≤ 0,15 mm/m
Ebenheit konkav/konvex	**längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,35/≤ 1,0 %
Oberflächenbündigkeit	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm

Anforderung EN 649	
Flächengewicht	≥ 9700 g/m²
Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,20 mm/m

Garantieleistung	Privater Bereich	10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen)	**Hinweise**	- Freigabe für vollflächige Verklebung nur durch PARADOR Anwendungstechnik - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
	Gewerblicher Bereich	-		

CE EN 14041:08

PARADOR, 0041 Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen ECO-INSTITUT

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000039917

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 14085 EN 649	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 14085 EN 649	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Nutzschichtdicke	EN 429	0,3 mm
	Verschleißverhalten	EN 649	T
	Oberflächenvergütung		PUR
B_{fl}-s1 | C_{fl}-s1	Brandverhalten	EN 13501-1	Vinyl-Verbund: B_{fl} s1 Vollvinyl: C_{fl} s1
DS	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Zur Zeit in Prüfung
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	Vinyl-Verbund: 0,068 m²*K/W Vollvinyl: 0,029 m²*K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	≤ 0,10 mm
E1 HCHO	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	Vinyl-Verbund: 15 db Vollvinyl: 13 db (auf Parador Akustic-Protect)
	Maßänderung	EN 669	Vinyl-Verbund: längs und quer ≤ 0,1 % Vollvinyl: ≤ 0,25 %
	Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (nur Vinyl-Verbund)
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Oberfläche gebürstet: R 9 Oberfläche sägerau und Holzstruktur: R 10
	REACH		Aktuelle Anforderungen werden eingehalten
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich